



Serie J Runö Grey Granitkeramik

J Runö är en varmgrå granitkeramik med kalkstensutseende i matt yta. Runö är mycket naturtrogen med fosilliknande detaljer och vackert varierande tonskillnader mellan plattorna. Inspirerad av den sten som bryts längst det kalkstensbälte som sträcker sig från Öland, under Östersjön och de gamla svenskbygderna på öarna utanför Estlands kust och vidare genom Tallinn upp mot St Petersburg. Kalkstenen har brutits längst den här linjen i generationer och använts i byggnader över hela Skandinavien.

| Art Namn | Art nr | Storlek (mm) | Kg/kartong | Kvm/Kartong | Tjocklek (mm) | Nätstorlek (mm) |
|----------|--------|--------------|------------|-------------|---------------|-----------------|
| J612 | 39110 | 598X1198 | 30 | 1,44 | 9 | - |
| J66 | 39101 | 598X598 | 24 | 1,08 | 9 | - |
| J36 | 39102 | 298X598 | 30 | 1,26 | 9 | - |
| J33 | 39103 | 298X298 | 23 | 1,08 | 9 | - |
| J1515 | 39114 | 148X148 | 13 | 0,63 | 9 | - |
| J0505 | 39105 | 48X48 | 17 | 0,90 | 9 | 298X298 |

Egenskaper

- Frostsäker, vattenabsorption $\leq 0,5\%$
- Halkdämpningsklassificering* R9
- Rektifierad/kantskuren
- Kemikalieresistent
- Modulanpassad

Installation

- Rekommenderad fogfärg ARDEX Cementgrå
- Granitkeramik bör monteras med fästmassa minimum klass C2
- Rekommenderad kamstorlek: 4-10mm beroende på plattans storlek och underlag
- Plattor med storlek 30x30 cm och större dubbellimmas på vägg. På plana golv kan med fördel flytfix användas.
- Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband. Önskas förbandssättning så rekommenderas max $\frac{3}{4}$ -förband.
- Granitkeramik är ett hårt material. Kapning utförs med diamanthögklinga & kakelskärare anpassad för granitkeramik.
- Håltagning utförs med diamanthögborr maskinellt.
- Ytterhörn gersågas med fördel med diamanthögkap -fräs eller -slipskivor. Kanter och hörn kan bearbetas, avrundas och formas enkelt med diamanthögslipskiva och polerpad i vinkelslip
- Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Fogfärg väljs med fördel i samma kulör som den aktuella plattan. Rekommenderad fogbredd 2 mm.
- Granitkeramik är industriellt tillverkat av naturliga råvaror. Viss nyans- och storleksvariationer kan förekomma, kontrollera och godkänn därför alltid materialet innan montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej

Skötselråd

Efter fogning:

Rengör ytan grundligt efter installation för att avlägsna fogrester, byggdamm odyt. Använd ett ph-surt rengöringsmedel mot oorganisk smuts & fläckar (t ex Fila Deterdek).

Vardagsrengöring:

Använd vatten och ett ph-neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex FilaCleaner). Bricmate rekommenderar inte behandling av granitkeramik med klinkerolja! Svåra fläckar av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87 alternativt genom mekanisk rengöring. Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

Shade (bränning)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar. Observera att J-serien varierar väldigt mycket i nyans och mönster även mellan plattor med samma shade.

**Halkdämpningsklassificering:

R-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds med skor. Skalan går från R9-R13 där 13 är den högsta halkdämpningen. ABC-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds barfota. I skalan så är C den högsta klassificeringen.